

אבקות אפוקסי פוליאסטר מרקם טקסטורה, לעמידות פנים

סדרה 6000

אבקות אפוקסי פוליאסטר במרקם טקסטורה מסדרת 6000, מאפשרות קבלת ציפוי דקורטיבי המשלב בתוכו תכונות מכאניות מעולות ועמידות אנטיקורוזיבית טובה. אבקות טקסטורה מסדרת 6000 מסופקות במגוון צבעים ורמות ברק, תוך אפשרות לשילוב אפקטים מתכתיים. אבקות אפוקסי פוליאסטר בעלות מרקם טקסטורה, מסדרת 6000 מיועדות לייצור ציפוי בעובי של כ-100 מיקרון. האפקט הגלי של אבקות טקסטורה מאפשר צביעה על גבי מוצר עם פני שטח פגומים ולא חלקים.

תיאור כללי:

שימושים:

נתונים טכניים:

תנאי קלייה:

אחסון:

אמצעי זהירות
בטיחות ובריאות:

אבקות אפוקסי פוליאסטר במרקם טקסטורה מיועדות לציפוי ארונות מתכת, לוחות חשמל, רכיבי תאורה, מדפי מתכת, מזגנים וריהוט משרדי.

ערך	שיטת בדיקה	תכונות
1.2-1.7 גר'/ סמ"ק	ASTM D5965	משקל סגולי
מט/משי/מבריק	ויזואלי	ברק
80 INCH-POUNDS*	ASTM D2794	הולם
3 מ"מ, 180°*	ASTM D522	גמישות
3H	ASTM D3363	קשיות עיפרון
GT= 0,100%	ISO 2409	הידבקות
מ-1000 שעות >	ASTM B117	תא מלח
מ-1000 שעות >	ASTM D2247	עמידות בלחות

* הבדיקות נכונות לטקסטורה מבריקה, כל הבדיקות בוצעו על לחיות R46

טמפרטורת מתכת (MTP) 200°C : 15 דקות.
טמפרטורת מתכת (MTP) 190°C : 18 דקות.

אורך חיי מדף: 12 חודשים בטמפי של עד 25°C ובלחות יחסית הנמוכה מ-60%. יש להרחיק ממקור חום וקרנית שמש ישירה. אבקות צבע נוטות לספיח לחות ולכן בתום השימוש יש לארוז באריזה אטומה.

מומלץ שהאזור הסמוך למקום ביצוע עבודות הציפוי יהיה מאוורר כהלכה. חלקיקי האבקה הינם חומרים גורמי גירוי נשימתי, ולכן יש להימנע משאיפת האבק. במקרה של מגע עם העור, יש לרחוץ במים וסבון. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד במים ולפנות לקבלת טיפול רפואי. העבודה עם אבקות צבע תתבצע עם מסיכה, כפפות ומשקפי מגן. כל הציוד חייב להיות מאורק על מנת למנוע הצטברות של חשמל סטטי.

* המידע הינו על פי הניסיון הרב שנרכש בחברת אוניברקול. אולם, מאחר ותנאי השימוש אינם בשליטתנו, איננו מתחייבים לתוצאות ואיננו מקבלים על עצמנו כל אחריות באשר לנזקים העלולים להתרחש כתוצאה מקבלת מידע זה. אין לראות בדברים הניתנים כאן המלצה לשימוש שהוא בניגוד לפטנט כלשהו או לתקנות או לחוקים תקפים כלשהם.