

סדרה 9200 ציפוי אבקה אפוקסי עשיר אבץ

צבע אפוקסי עשיר אבץ פועל על עקרון הגנה קטודית ובעל תכולה גבוהה של אבץ מתכתי. המוצר מיועד ליישום על פלדה כפריימר במערכת הדורשת עמידות גבוהה בפני קורוזיה.

גידור, קונסטרוקציות פלדה, מעקות, עמודי תאורה, חלקי מכונות, ריהוט גן, שערים, ציוד חקלאי, אביזרי צנרת, מבנים וגשרים.

תכונות	שיטת בדיקה	ערך
משקל סגולי	ASTM D5965	2.45±0.3 גר'/סמ"ק
ברק (60°)	ASTM D523	50
הולם	ASTM D2794	80 INCH-POUNDS
הידבקות	ISO 2409	GT=0
גמישות	ASTM D522	180° 3 מ"מ
**תא מלח	ASTM B117	>3000 שעות

**מערכת צבע- שכבת אפוקסי עשיר אבץ סדרה 9200 מיקרו+ שכבת פוליאסטר טהור 80-70 מיקרו.

- ניקוי חול/ גרגירי פלדה (GRIT) - דרגה 2.5 sa (Rmax=30-40 microns)
- ניקוי שומנים+ ברחל פוספאט.

1. טמפרטורת מתכת (MTP) 200°C: 10 דקות.

אבקות צבע נוטות לספוח לחות ולכן בתום השימוש יש לארוז באריזה אטומה. כמו כן יש להרחיק ממקור חום וקרינת שמש ישירה.

אורך חיי מדף: 12 חודשים בטמפי של 25°C ובלחות יחסית הנמוכה מ- 60%.

תיאור כללי:

שימושים:

נתונים טכניים:

הכנת השטח:

תנאי קלייה:

אחסון:

אמצעי זהירות
בטיחות ובריאות:

מומלץ שהאזור הסמוך למקום ביצוע עבודות הציפוי יהיה מאוורר כהלכה. חלקיקי האבקה הינם חומרים גורמי גירוי נשימתי, ולכן יש להימנע משאיפת האבק. במקרה של מגע עם העור, יש לרחוץ במים וסבון. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד במים ולפנות לקבלת טיפול רפואי. העבודה עם אבקת צבע תתבצע עם מסיכה, כפפות ומשקפי מגן. כל הציוד חייב להיות מאורק על מנת למנוע הצטברות של חשמל סטטי.

* המידע הינו על פי הניסיון הרב שנרכש בחברת אוניברקול. אולם, מאחר ותנאי השימוש אינם בשליטתנו, איננו מתחייבים לתוצאות ואיננו מקבלים על עצמנו כל אחריות באשר לנזקים העלולים להתרחש כתוצאה מקבלת מידע זה. אין לראות בדברים הניתנים כאן המלצה לשימוש שהוא בניגוד לפטנט כלשהו או לתקנות או לחוקים תקפים כלשהם.