

G-431

צביית מוצרים מפלדה מגולוונת בשכבה אחת - עמידות חיצונית, גבואה

מתאים לשיגמנטים: קונסטרוקציה

סביבה: C3-C4

הכנות השטח:

- פלדה מגולוונת - מכני
- בדיקה ויזואלית של פנוי השטח לאיתור פגמים בשכבות האבא.
- בבדיקה הדרוש ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבא.
- אין לצבע על גלוון פגוע, או במקומות בהם אין אדזהיה בין שכבות הגלוון.
- הסרת שומנים בעזרת ממיס אורגני או לחילופין באמצעות דטרוגנט חם בהזיה
- טיפול מכני לחיספום פנוי השטח לפי-4-12944 ISO
- ניקוי באמצעות אויר דחוס של שרירות גרגרים ואבק
- יש להקפיד על שימוש בכפיפות בתהליך הכנת השטח

צביעה:

איבוק בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה מתוצרת אוניבר科尔:

- סדרה 7700 - פוליאסטטר סופר דור 20
- עובי מומלץ: 80-100µm
גון ומוקם: גון לפי דרישת המזמין וברתאמו למק"ט אוניבר科尔

קליה:

בהתאם להוראות היישום של אוניבר科尔 המופיעות במפרט המוצר באתר אוניבר科尔 או על גבי אריזת המוצר.

אריזה:

בהתאם למוצר ולדרישות המזמין

בקרת איכות:

- גון - ויזואלי
- בדיקה ויזואלית של פנוי השטח למציאת פגמים בצלב
- בדיקה מדגמית של עובי הצבע
- בדיקת אדזהיה בעזרת מסרט

הערות:

יש לדרש אישור הסמכתה של אוניבר科尔 למכבעה המיישמת.
מומלץ לדרש מהפעל המגולוון - להימנע מליקור הפלדה המגולוונת בעזרת נוזל קירור (סודים די כרום)
über מוצרים המיועדים לאיבוק.